



## Lavabile super opaco

Idropittura lavabile a base di resine acriliche, la cui finitura è caratterizzata da elevata capacità

## AKUAMATT

### Impiego:

Pittura in ambienti interni.  
Grazie alla sua elevata opacità è in grado di contrastare la riflessione della luce senza sacrificarne il grado di lavabilità.

### Supporti:

- Intonaci di malta cementizia , perfettamente stagionata.
- Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti, depolverizzati e preparati.
- Intonaci premiscelati.
- Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.
- Intonaci già pitturati.
- Intonaci e rasature a base di gesso.

### Avvertenze:

- **Non applicare il prodotto in supporti deboli o friabili.**
- Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

### Ciclo applicativo:

- Stuccare eventuali buchi o crepe.
- Applicare una mano del nostro primer "Kromafix acrilico o vinilico".
- Finire quindi con due o più mani di "Akuamatt".

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

### Sovraverniciatura:

Min. 12 ore - Max 7 giorni.

### Attrezzi:

Rullo, pennello e spruzzo.

### Resa indicativa:

8 - 10 mq con 1 Lt di prodotto .

### Colori:

Bianco e cartella "KROMAX" rivestimenti tecnici, tinte al campione.

### Confezione di vendita:

Lt. 14

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Tipo di legante:

Acrilato .

### Diluizione:

Con acqua 20 - 40% a seconda dell'applicazione.

### Viscosità:

Tixotropica filante.

### Residuo secco:

68 - 70% ca. 3 ore a 120°C

### Peso specifico:

1,500 ± 0,080 gr./cc. a 20°C.

### Permeabilità al vapore:

65 gr/mq x 24h

### Assorbimento d'acqua:

45 mg/mq x 24h

### Aspetto del prodotto:

Opaco.

### PH:

Neutro.

### Lavabilità:

2000 colpi al Washing Test.

### Essiccazione:

Fuori polvere: 15/20 minuti a 20°C.

Fuori impronta: dopo 3 ore.

In profondità: entro le 24 H.