



Lavabile vellutato

Superlavabile per ambienti di elevato pregio

Akuatop

Impiego:

Pitturazione di ambienti ove sia richiesta una finitura ad elevato pregio, resistenza e durata nel tempo. E' possibile l' utilizzo in esterno.

Supporti:

Intonaci di malta cementizia , perfettamente stagionati.
Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti, depolverizzati e preparati.
Intonaci premiscelati.
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.
Intonaci già pitturati.
Intonaci e rasature a base di gesso.

Avvertenze:

Non applicare il prodotto in supporti deboli e/o friabili.
Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

Ciclo applicativo:

Stuccare eventuali buchi o crepe.
Applicare una mano del nostro primer "Kromafix acrilico".
Applicare una mano del ns. "Acrilmax" nello stesso colore.
Finire quindi con due o più mani di "Akuatop".

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore - Max 7 giorni.

Attrezzi:

Rullo, pennello e spruzzo.

Diluizione:

Con acqua 20-40% a seconda dell'applicazione.

Confezione di vendita:

Lt. 14

Tipo di legante:

Acrilato puro.

Colori:

Bianco e cartella "KROMAX" rivestimenti tecnici, tinte al campione.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Viscosità:

Tixotropica filante.

Residuo secco:

67 - 70% circa 30 ore a 120°C

Permeabilità al vapore:

65 gr/mq x 24h

Assorbimento d'acqua:

45 mg/mq x 24h

Aspetto del prodotto:

Satinato- vellutato

Resa indicativa:

9 - 12 mq con 1 Lt di prodotto su superficie liscia.

PH:

Neutro.

Peso specifico:

1,580 ± 0,02 gr./cc. a 20°C.

Lavabilità:

5000 colpi al Washing Test.

Essiccazione:

Fuori polvere: 20 minuti ca. a 20°C.
In profondità: dopo 24 H.