



Fondo per calce naturale

Grassello di calce a lunga stagionatura, favorisce l'adesione e uniforma il supporto.

Antikal Fondo Bianco

Impiego:

Pitturazione di stabili ove siano presenti vecchi intonaci ripristinati parzialmente.

Supporti:

Vecchi intonaci a calce purché preventivamente trattati.
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.

Avvertenze:

Applicare solo su supporti minerali, ovvero asportare qualsiasi tipo di pittura plastica al quarzo preesistente.

Per una buona protezione del cemento armato si consiglia l'uso di un prodotto più specifico.
Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.
Prodotto a base alcalina, proteggere gli occhi durante l'applicazione, in caso di contatto con gli stessi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.
Stuccare eventuali crepe e microlesioni con ns. "Rasotex a calce".
Applicare a pennello una o più mani di prodotto diluito al 20-30% con acqua

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore.

Attrezzi:

Pennello.

Resa indicativa:

4 - 6 mq con 1 Lt di prodotto.

Peso specifico:

1,600 ± 0,05 gr./cc. a 20°C.

Diluzione:

20% - 30% con acqua.

Colori:

Bianco.

Temperatura di applicazione:

+10°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Confezione di vendita:

Lt. 13

Tipo di legante:

Grassello di calce stagionato 24 mesi.

Viscosità:

Prodotto pastoso.

Residuo secco:

55,40 a 500°C

Permeabilità al vapore:

320 gr/mq x 24 h

Assorbimento d'acqua:

165 mg/mq x 24 h

Aspetto del prodotto:

Opaco.

PH:

12

Importante

Utilizzare sempre un unico lotto di produzione per riprese e ritocchi ed effettuarli entro breve tempo.
Trattare l'intera superficie fino ad interruzioni architettoniche, in mancanza, provvedere a tagli lineari per ridurre eventuali differenze di colori.
Evitare l'applicazione in condizione di pioggia imminente, vento forte o sole battente.
Mascherare e proteggere: vetro, ceramiche, pietre naturali, infissi in metallo e alluminio.
Utilizzare guanti ed occhiali durante l'applicazione, in quanto trattasi di prodotto alcalino ed irritante per la pelle e gli occhi.
Prima di applicare in facciata, incapsulare eventuali guaine bituminose o asfalti minerali del terrazzo di copertura del fabbricato con idonea vernice acrilica in quanto, in caso di pioggia, potrebbero causare colature non sovraverniciabili.
Eventuali stuccature parziali, successive alla prima mano, vanno tassativamente riprese con primer fissativo per poi procedere con le mani a finire.