



## Rasante per piastrelle

Malta in resina ad acqua pronta all'uso applicabile direttamente su piastrelle, cemento, legno, ecc.

## Ceratex

### Impiego:

Sottofondo e rasatura sia a parete che a pavimento per pavimentazioni in resina decorativa e verniciatura.  
Il prodotto è disponibile anche nella versione "Ceratax GR" a grana grossa.

### Supporti:

Piastrelle sia lucide che opache.  
Massetti opportunamente preparati.  
Intonaci di malta cementizia perfettamente stagionati (almeno trenta giorni).  
Intonaci premiscelati.  
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.  
Vecchi intonaci purché preventivamente puliti e depolverizzati.  
Intonaci già verniciati.  
Legno.

### Avvertenze:

Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.  
Non applicare su superfici deboli e/o sfarinanti.  
Date le caratteristiche del prodotto consigliamo la carteggiatura di superfici estese mediante impiego di apposite macchine levigatrici.

### Ciclo applicativo:

Su piastrelle sgrassare con alcool ed applicare direttamente il prodotto.  
NB: non è necessaria alcuna scarifica.  
Su altri supporti, depolverizzare più possibile il supporto;  
Applicare una mano di ns. primer "Kromafix Plus";  
Applicare a spatola di acciaio da una a tre mani di "Ceratax" avendo cura di stendere ogni mano nel minore spessore possibile, recuperando il materiale in eccesso. La mano finale può essere lavorata per ottenere una finitura spatolata e/o materica.

### Ciclo applicativo piastrelle:

Sgrassare accuratamente con alcool.  
Applicare a spatola di acciaio tre o più mani di "Ceratax" in funzione dello spessore necessario.

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

### Colori:

Bianco e cartella "KROMAX" rivestimenti tecnici, tinte al campione.

### Attrezzi:

Spatola di acciaio

### Resa indicativa:

Grana fine: 1,000 – 1,200 Kg/mq per mano  
Grana grossa: 2,000 – 2,500 Kg/mq per mano

### Confezione di vendita:

Kg. 20

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Tipo di legante:

Resina sintetica.

### Viscosità:

Prodotto pastoso.

### Residuo secco:

50% a 50°C