



Convertitore di ruggine

Trattamento acido di ferro arrugginito in grado di trasformare la ruggine in tannato di ferro.

Convert

Prodotto:

Reagente liquido in fase acquosa da applicare sulle parti metalliche arrugginite prima della verniciatura.

Il prodotto può essere utilizzato anche per i ferri di armatura del cls prima della ricostruzione.

Avvertenze:

Il prodotto è irritante per la pelle e per gli occhi. In caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di necessità consultare il medico.

Agitare prima dell'uso.

Ciclo applicativo:

Asportare ruggine e parti incoerenti dal supporto ferroso.

Applicare esclusivamente sulle parti arrugginite una mano di "Convert".

Attendere 24 ore prima di procedere con le fasi successive.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+10°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 24 ore – Max 7 giorni.

Attrezzi:

Pennello.

Resa indicativa:

10 - 15 mq con 1 Lt di prodotto.

Confezioni di vendita:

Lt. 0,75.

Diluizione:

Nessuna.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Inflammabilità:

Prodotto ininflammabile.

Aspetto del prodotto:

Liquido scuro.

PH a 20° C:

2,5 – 3,5.