



Fondo pigmentato ai silicati

Primer, da utilizzare prima di applicare il ns. "Kromaputz silicato di potassio" fornito nello stesso colore scelto per la finitura.

Coverfix ai silicati

Supporti:

Intonaci di malta, di calce o malta bastarda perfettamente stagionati (almeno trenta giorni). Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti e depolverizzati.

Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.

Avvertenze:

Applicare solo in supporti minerali, ovvero asportare qualsiasi tipo di pittura plastica al quarzo preesistente.

Supporti particolarmente sfarinanti vanno trattati con nostro "Kromafix silicato incolore".

Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

Non applicare su intonaci e rasature a base di gesso.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.

Stuccare eventuali crepe e microlesioni con nostro stucco "Rasotex ai silicati".

Applicare a pennello una mano del nostro primer "Coverfix ai silicati" pronto all'uso.

Finire con il prodotto ai silicati scelto

In caso di fondi sfarinanti, pretrattare totalmente o parzialmente con nostro specifico fissativo "Kromafix ai silicati".

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore - Max 7 giorni.

Attrezzi:

Rullo, pennello.

Peso specifico:

1,500±0,050 gr./cc.

Residuo secco:

46,60 a 500°C

PH:

12

Colori:

Bianco e cartella "KROMAX" rivestimenti tecnici, tinte di campione.

Confezione di vendita:

Lt. 14

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Tipo di legante:

Silicato di potassio.

Resa indicativa:

Superficie liscia: 12 - 14 mq/lt

Superficie fratazzata: 6 - 7 mq/lt.

Diluizione:

Pronto all'uso o con acqua se necessario.

Viscosità:

8000 - 10000 CPS a t=20°C.

Permeabilità al vapore:

580 gr/mq. x 24 h

Assorbimento d'acqua:

140 mg/mq. x 24 h

Aspetto del prodotto:

Opaco.

Essiccazione:

Fuori polvere: 4 ore ca. a 20°C.

Fuori impronta: min. 12 ore

Importante:

Evitare l'applicazione in condizione di pioggia imminente, vento forte o sole battente.

Mascherare e proteggere: vetro, ceramiche, pietre naturali, infissi in metallo e alluminio in quanto gli schizzi di vernice reagiscono all'istante lasciando macchie inamovibili.

Utilizzare guanti ed occhiali durante l'applicazione, in quanto al pari di calce e cemento, trattato di prodotto alcalino ed irritante per la pelle e gli occhi.

Eventuali stuccature parziali, successive alla prima mano, vanno tassativamente riprese con primer fissativo per poi procedere con le mani a finire.