



## Idropittura igienizzante

Idropittura universale dotata di buona copertura

## Idromax

### Impiego:

Verniciature di ambienti interni che necessitino di manutenzione con prodotti traspiranti e inodore.

### Supporti:

Intonaci di malta cementizia, di calce o malta bastarda.

**Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti, depolverizzati e preparati.**

Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.

Intonaci già pitturati.

Intonaci e rasature a base di gesso.

### Avvertenze:

Supporti con presenza di umidità da risalita capillare o infiltrazioni d'acqua vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

### Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.

Stuccare eventuali buchi e crepe.

Applicare a pennello una mano del nostro primer uniformante "Kromafix vinilico".

Finire quindi con due mani di "Idromax".

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

### Sovraverniciatura:

Min. 12 ore.

### Attrezzi:

Rullo, pennello, spruzzo.

### Resa indicativa:

3,5 – 4,5 mq con 1 Lt di prodotto.

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Tipo di legante:

Vinilico.

### Colori:

Bianco.

### Confezione di vendita:

Lt. 13

### Peso specifico:

1,570 ± 0,050gr./cc.

### Diluizione:

Con acqua 20- 30% a seconda dell'applicazione.

### Viscosità:

Prodotto pastoso.

### Residuo secco:

70% circa 3 ore a 120°C

### Aspetto del prodotto:

Opaco.

### PH:

Neutro.

### Essiccazione:

Fuori impronta: 30 minuti ca. a 20°C.

In profondità: entro le 24 H.