



Impregnante ad acqua per legno

Vernice trasparente e/o colorata, a base di resine acriliche in fase acquosa

Impremax ad acqua

Impiego:

Manutenzione e protezione antimuffa e antifungo di elementi lignei sia interni che esterni. L' "Impremax" lascia al legno il suo aspetto naturale, in quanto non è filmogeno.

Supporti:

Legno perfettamente asciutto e pulito.

Avvertenze:

In esterni bisogna prevedere una manutenzione annuale, in caso si voglia ottenere una maggiore protezione si può optare per l'impiego di prodotti a maggior spessore come le nostre flatting Kromawood a solvente e Akuafiat ad acqua.

Ciclo applicativo:

Legno nuovo: dopo accurata pulizia ed eventuale carteggiatura, applicare una o due mani di "Impremax".
Legno già verniciato: asportare la vecchia vernice e procedere come sopra.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+10°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore – Max 7 giorni.

Attrezzi:

Rullo, pennello e spruzzo.

Resa indicativa:

12 - 14 mq con 1 Lt di prodotto.

Colori:

Trasparente, colorato semicoprente.

Peso specifico:

0,940 ± 0,05 gr./cc. a 20°C.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Aspetto del prodotto:

Semilucido .

Confezioni di vendita:

Lt. 13 – Lt. 2,5.

Diluizione:

Pronto all'uso.

Viscosità:

140" - 160" F=4 a 20°C.

Residuo secco:

67- 70% 3ore a 120°C.

Tipo di legante:

Acrilato.

PH:

Neutro.

Essiccazione:

Fuori polvere: 3 – 4 ore a 20°C.

Fuori impronta: 18 ore ca. a t = amb.

In profondità: 24 – 36 ore ca.