



Primer per calce

Uniformante a base di grassello di calce stagionato e cariche minerali. Favorisce l'adesione e uniforma il supporto.

Kromacalce fondo bianco

Impiego:

Primer bianco da impiegare prima della pitturazione di stabili con prodotti a base di calce.

Supporti:

Intonaci nuovi
Vecchi intonaci a calce, anche parzialmente ripristinati.
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.

Avvertenze:

Applicare solo su supporti minerali, ovvero asportare qualsiasi tipo di pittura plastica al quarzo preesistente. Per una buona protezione del cemento armato si consiglia l'uso di un prodotto più specifico. Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti. Prodotto a base alcalina, proteggere gli occhi durante l'applicazione, in caso di contatto con gli stessi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.
Stuccare eventuali crepe e microlesioni con ns. "Rasotex a calce".
Applicare a pennello una o più mani di prodotto diluito al 20-30% con acqua

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore.

Attrezzi:

Pennello.

Resa indicativa:

4 - 6 mq con 1 Lt di prodotto.

Peso specifico:

1,600 ± 0,05 gr./cc. a 20°C.

Diluizione:

20% - 30% con acqua.

Colori:

Bianco.

Temperatura di applicazione:

+10°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Confezione di vendita:

Lt. 13

Tipo di legante:

Grassello di calce.

Viscosità:

Prodotto pastoso.

Residuo secco:

55,40 a 500°C

Permeabilità al vapore:

320 gr/mq x 24 h

Assorbimento d'acqua:

165 mg/mq x 24 h

Aspetto del prodotto:

Opaco.

PH:

12

Importante:

Evitare l'applicazione in condizione di pioggia imminente, vento forte o sole battente.
Mascherare e proteggere: vetro, ceramiche, pietre naturali, infissi in metallo e alluminio.
Utilizzare guanti ed occhiali durante l'applicazione, in quanto trattasi di prodotto alcalino ed irritante per la pelle e gli occhi.
Eventuali stuccature parziali, successive alla prima mano, vanno tassativamente riprese con primer fissativo per poi procedere con le mani a finire.