



Fissativo extraforte ad acqua

Primer Per supporti deboli e sfarinanti.
Valida alternativa ai fondi a base di solventi.

Kromafix plus

Supporti:

Intonaci di malta di cemento perfettamente stagionati (almeno trenta giorni).
Intonaci premiscelati.
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.
Intonaci già verniciati.
Rasature a base di cemento.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.
Applicare a pennello una o più mani di "Kromafix Plus".

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C.

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C.

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore – Max 7 giorni.

Essiccazione:

Fuori polvere: 15 - 20 minuti a t = 20°C.
Fuori impronta: 30 - 60 minuti ca a t = 20° C.
Indurimento in profondità: 3 - 4 ore a t = 20° C.

Attrezzi:

Pennello.

Resa indicativa:

12 - 18 mq con 1 Lt di prodotto.

Viscosità:

50" - 60" F= 4 a 20°C.

Peso specifico:

0,980 ± 0,030 gr./cc. a 20°C.

Residuo secco:

35% ca 3 ore a 120°C.

Confezioni di vendita:

Lt. 13 – Lt. 5

Diluizione:

Pronto all'uso.

Aspetto del prodotto:

Lattiginoso.

Colori:

Trasparente e colorabile.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto,
proteggere dal gelo.

Tipo di legante:

Acrilato.

Ph:

Neutro.

Importante:

Dopo l'applicazione del "Kromafix Plus",
controllare che il supporto non risulti ancora
sfarinante.

In caso contrario, provvedere a dare
un'altra mano di "Kromafix Plus".