



## Primer fissativo silossanico

Fondo ancorante per superfici interne ed esterne da rivestire con pitture ed intonaci a base di siloxano.

## Kromafix silox

### Supporti:

Intonaci di malta di cemento perfettamente stagionati (almeno trenta giorni).  
Intonaci premiscelati.  
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.  
Intonaci già verniciati.  
Intonaci e rasature a base di gesso.

### Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.  
Applicare a pennello una o più mani di "Kromafix silossanico".

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%.

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C.

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C.

### Sovraverniciatura:

Min. 12 ore – Max 7 giorni.

### Essiccazione:

Fuori polvere: 30 - 60 minuti a t = 20°C.  
Fuori impronta: 1 - 2 ore ca a t = 20° C.  
Indurimento in profondità: 6 - 8 ore a t = 20° C.

### Attrezzi:

Pennello.

### Resa indicativa:

12 - 18 mq/Lt.

### Viscosità:

50" - 60" F= 4 a 20°C.

### Peso specifico:

1,080 ± 0,030 gr./cc. a 20°C.

### Residuo secco:

35% ca 3 ore a 120°C.

### Confezioni di vendita:

Lt. 13

### Diluizione:

Con acqua 100%.

### Aspetto del prodotto:

Lattiginoso.

### Colori:

Trasparente.

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Tipo di legante:

Siloxano.

### Ph:

Neutro.

### Importante:

Dopo l'applicazione del "Kromafix silossanico", controllare che il supporto non risulti ancora sfarinante.  
In caso contrario, provvedere a dare un'altra mano di "Kromafix silossanico" o utilizzare in alternativa il nostro "Pliokrom K01", specifico per supporti più deboli.