



Isolante vinilico

Primer fissativo all'acqua a base di resine viniliche insaponificabili.

Kromafix vinilico

Impiego:

Fondo ancorante per superfici interne da rivestire con pitture filmogene a base di resine in dispersione.

Supporti:

Intonaci di malta di cemento perfettamente stagionati (almeno trenta giorni).
Intonaci premiscelati.
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.
Intonaci già verniciati.
Intonaci e rasature a base di gesso.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.
Applicare a pennello una o più mani di "Kromafix vinilico".

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C.

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C.

Sovraverniciatura:

Min. 12 ore – Max 7 giorni.

Essiccazione:

Fuori polvere: 15 - 20 minuti a t = 20°C.
Fuori impronta: 30 - 60 minuti ca a t = 20°C.
Indurimento in profondità: 3 - 4 ore a t = 20°C.

Attrezzi:

Pennello.

Resa indicativa:

12 - 18 mq con 1 Lt di prodotto.

Viscosità:

50" - 60" F= 4 a 20°C.

Peso specifico:

0,980 ± 0,030 gr./cc. a 20°C.

Residuo secco:

35% ca 3 ore a 120°C.

Confezioni di vendita:

Lt. 20 – Lt. 5

Diluizione:

Con acqua 300%.

Aspetto del prodotto:

Lattiginoso.

Colori:

Trasparente.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Tipo di legante:

Resina vinilica.

Ph:

Neutro.

Importante:

Dopo l'applicazione del "Kromafix vinilico", controllare che il supporto non risulti ancora sfarinante.

In caso contrario, provvedere a dare un'altra mano di "Kromafix vinilico" o utilizzare in alternativa il nostro "Pliokrom K01", specifico per supporti più deboli.