



## Cementite ad acqua

Pittura di fondo carteggiabile per ferro e legno, a base di resine acriliche in fase acquosa.

## Kromalite hydro

### Impiego:

Ottimo come fondo per successiva applicazione di smalti lucidi.

### Supporti:

Legno e ferro opportunamente preparati.

### Ciclo applicativo:

Legno: carteggiatura e stuccatura del supporto seguite da una o due mani di "Kromalite all'acqua".

Ferro: trattamento con prodotto antiruggine e consecutiva applicazione del "Kromalite all'acqua".

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C.

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C.

### Sovraverniciatura:

Min. 12 ore – Max 7 giorni.

### Essiccazione:

Fuori polvere: 15 minuti a t = amb.

Fuori impronta: 90 - 120 minuti a t = amb.

Indurimento in profondità: 8 - 12 ore a t = amb.

### Attrezzi:

Pennello, rullo e spruzzo.

### Resa indicativa:

8 - 9 mq/Lt con uno spessore di 40 microns..

### Viscosità:

140" - 160" F= 4 a 20°C.

### Peso specifico:

1,300 ± 0,020 gr./cc. a 20°C.

### Residuo secco:

65 - 70% 3 ore a 120°C.

### Confezioni di vendita:

Lt. 13 – Lt. 2,5

### Aspetto del prodotto:

Opaco setoso.

### Diluizione:

Con acqua al 10-15%

### Colori:

Bianco.

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Tipo di legante:

Acrilato