



## Cementite per legno e ferro

Pittura di fondo carteggiabile Ottimo prima della successiva applicazione di smalti lucidi.

### Kromalite

**Prodotto:**

A base di resine gliceroftaliche corto - medio olio, non ingiallenti modificate con resine chetoniche.

**Supporti:**

Legno e ferro opportunamente preparati.

**Ciclo applicativo:**

Legno: carteggiatura e stuccatura del supporto seguite da una o due mani di "Kromalite".

Ferro: trattamento con prodotto antiruggine e consecutiva applicazione del "Kromalite".

**Condizioni applicative:**

Umidità relativa non superiore al 70%.

**Temperatura di applicazione:**

+8°C / +35°C.

**Temperatura al supporto:**

+5°C / +40°C.

**Sovraverniciatura:**

Min. 12 ore - Max 7 giorni.

**Essiccazione:**

Fuori polvere: 15 minuti a t = amb.

Fuori impronta: 90 - 120 minuti a t = amb.

Indurimento in profondità: 8 - 12 ore a t = amb.

**Attrezzi:**

Pennello, rullo e spruzzo.

**Resa indicativa:**

8 - 9 mq/Lt con uno spessore di 40 microns..

**Viscosità:**

140" - 160" F= 4 a 20°C.

**Peso specifico:**

1,300 ± 0,020 gr./cc. a 20°C.

**Residuo secco:**

65 - 70% 3 ore a 120°C.

**Confezioni di vendita:**

Lt. 13 - Lt. 2,5

**Aspetto del prodotto:**

Opaco setoso.

**Diluizione:**

Con raggia minerale min.5 - max 15% in funzione del tipo di applicazione.

**Colori:**

Bianco.

**Stoccaggio:**

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

**Tipo di legante:**

Resine gliceroftaliche corto - medio olio.

**Ph:**

Neutro.

**Infiammabilità:**

>21°C.