



## Rullato lucido

Rivestimento tixotropico lucido antipolvere, a base di resine sintetiche e silici pirolizzate, dotato di buon potere riempitivo.

## Kromatix lucido

### Impiego:

Pittura di interni quali uffici, ospedali e tutti quegli ambienti dove vi siano esigenze igieniche particolari.

### Supporti:

Intonaci di malta cementizia perfettamente stagionati (almeno 30 giorni).  
Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.  
Intonaci già pitturati.

### Avvertenze:

Supporti con presenza di umidità da risalita capillare o infiltrazioni d'acqua vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti.

### Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.  
Stuccare eventuali buchi e crepe.  
Applicare a pennello una mano del nostro primer uniformante "Kromafix vinilico".  
Per un effetto bucciato: applicare a pennello il "Kromatix lucido" senza diluirlo. Ripassare immediatamente con rullo in spugna.  
Per un effetto liscio: diluire il "Kromatix lucido" secondo necessità e stendere a rullo in pelo o pennello.

### Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%.

### Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

### Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

### Sovraverniciatura:

Min. 12 ore - Max 7 giorni.

### Attrezzi:

Rullo in pelo, pennello e spruzzo.

### Resa indicativa:

2 - 3 mq/Kg.

### Peso specifico:

1,200 ± 0,1 gr./cc. a 20° C.

### Confezione di vendita:

Lt. 13

### Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

### Assorbimento d'acqua:

Impermeabilità totale.

### Tipo di legante:

Emulsione di resine: Stirolo - Acriliche e Vinil - Toluene

### Diluizione:

Con acqua 5 - 10%.

### Viscosità:

Tixotropica.

### Residuo secco:

68 - 70% ca. 3 ore a 120° C.

### Colori:

Bianco, cartella "KROMAX" rivestimenti tecnici, tinte al campione.

### Essiccazione:

Fuori polvere: 25 minuti ca. a 20°C.  
Fuori impronta: 12 ore ca.  
In profondità: 72 ore ca.

### Aspetto del prodotto:

Lucido ondulato.

### PH:

Neutro.