



Stucco elastico-termico

Stucco in pasta polifunzionale a base di resina elastomerica in fase acquosa e microsferi di vetro cave, queste ultime conferiscono al prodotto proprietà termoisolanti.

Microstuk

Impiego:

Sigillatura di crepe e microlesioni, stuccatura del legno e rasatura di pareti con effetto materico modellabile a proprio piacimento.

Supporti:

Muri grezzi, intonaci, pareti già verniciate, cemento etc.

Ciclo applicativo:

Applicare con spatola in acciaio il prodotto già pronto all'uso;

Temperatura di applicazione:

+8°C / +40°C.

Essiccazione:

Al tatto: 1 ora circa
In profondità: 24 - 48 ore

Attrezzi:

Spatola, lametta da stucco.

Resa indicativa:

Variabile a seconda dell'impiego e dello spessore.

Confezione di vendita:

Lt. 13 - Lt. 5

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Residuo secco:

90% ca 3 ore a 120°.

Aspetto del prodotto:

Pasta tixotropica

Tipo di legante:

Stirol-acrilato.

Ph:

Neutro.