



Velatura traspirante ai silicati

Vernice semicoprente ai silicati per ottenere effetti anticati, nuvolati, maculati etc. a seconda del modo di applicazione preferito.

Velakrom ai silicati

Prodotto:

Il ciclo è composto da: "Velakrom fondo" e "Velakrom finitura".

Impiego:

Decorazione di muri sia in interno che in esterno dove si voglia ottenere una finitura estetica particolare unitamente alla eccezionale resistenza e traspirabilità offerta dal tipo di legante cui è composto.

Supporti:

Intonaci di malta, di calce o malta bastarda perfettamente stagionati (almeno trenta giorni).

Intonaci premiscelati.

Vecchi intonaci a calce purché preventivamente puliti e depolverizzati.

Pietre carbonatiche sia vecchie che nuove.

Vernici preesistenti vanno tassativamente asportate in quanto il prodotto aderisce solo in supporti minerali.

Avvertenze

Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti. Applicare solo in supporti minerali, ovvero asportare qualsiasi tipo di pittura plastica al quarzo preesistente.

Supporti umidi con presenza di efflorescenze vanno preventivamente trattati con sistemi deumidificanti. Non applicare su intonaci e rasature a base di gesso.

Ciclo applicativo:

Depolverizzare più possibile il supporto.

Stuccare eventuali crepe e microlesioni con nostro stucco "Rasotex ai silicati".

Applicare a pennello una mano del nostro primer uniformante "Kromafix ai silicati".

Dopo almeno 24 ore, stendere a pennello o rullo il "Velakrom fondo", diluito al 10%, nella tinta desiderata (si consiglia bianco o avorio).

Dopo altre 24 ore applicare a pennello o guanto una o due mani di "Velakrom finitura" assoluto o diluito fino ad un massimo del 30% in una tinta più scura del fondo.

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore all'85%

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+5°C / +40°C

Sovraverniciatura:

Min. 24 ore - Max 3 giorni.

Attrezzi:

Rullo, pennello, tampone, panno di renna, spugna, guanto.

Resa indicativa:

6 - 7 mq con 1 Lt di "Velakrom fondo".

12 - 14 mq con 1 Lt di "Velakrom finitura".

Colori:

Bianco e cartella "KROMAX" rivestimenti tecnici, tinte al campione.

Confezione di vendita:

Lt. 13 - Lt 5 - Lt 2.5

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Tipo di legante:

Silicato di potassio.

Viscosità:

20.700 CPS TAB Brookfield.

Residuo secco:

52% ca. 3 ore a 120 °C.

Permeabilità al vapore:

280 gr/mq x 24h

Assorbimento d'acqua:

200 mg/mq x 24h

Aspetto del prodotto:

Opaco satinato.

PH:

10-12.

Essiccazione:

12 - 24 ore.

Importante:

Trattare l'intera superficie in un'unica soluzione fino ad interruzioni architettoniche.