



Smalto rapida essiccazione

Pittura e manutenzione di manufatti dove siano richieste velocità di esecuzione e messa in opera degli stessi.

Velox

Prodotto:

Vernice rapida essiccazione a base di resina alchidica.

Supporti:

Ferro sabbiato a metallo bianco e trattato con apposito fondo antiruggine.

Avvertenze:

Non applicare il prodotto direttamente su cemento e lamiera zincata.

Ciclo applicativo:

Asportare mediante sabbiatura ruggine e parti incoerenti dal supporto ferroso.

Trattare preventivamente con antiruggine.

Applicare una o due mani di "Velox".

In caso non fosse possibile eseguire la sabbiatura, è preferibile trattare la superficie con nostro Kromarust TN ad azione passivante (surface tolerant).

Condizioni applicative:

Umidità relativa non superiore al 70%.

Temperatura di applicazione:

+8°C / +35°C

Temperatura al supporto:

+10°C / +40°C

Sovraverniciatura:

3 - 4 ore.

Essiccazione:

Fuori polvere: 30 minuti a 20°C.

In profondità: 6 - 8 ore a 20°C.

Attrezzi:

Rullo, spruzzo.

Resa indicativa:

8 - 10 mq/Kg.

Confezioni di vendita:

Kg 18 - Kg 5.

Viscosità:

140" - 150" F=4 a 20°C.

Inflammabilità:

> 21°C.

Residuo secco:

75% 3 ore a 120° C.

Stoccaggio:

6 mesi in luogo fresco ed asciutto, proteggere dal gelo.

Colori:

Bianco, cartella smalti "KROMAX", tinte Ral, tinte al campione.

Diluizione:

Con diluente nitro 3 - 10% in funzione del tipo di applicazione.

Peso specifico:

1,215 ± 0,05 gr./cc. a 20°C.

Aspetto del prodotto:

Lucido e opaco.

Tipo di legante:

Resina alchidica corto - olio.

PH:

Neutro.